

LEN DỆT THẨM

Yêu cầu kỹ thuật

**TCVN
1782—76**

Có hiệu lực
từ 1-1-1977

Tiêu chuẩn này áp dụng cho len sản xuất từ lông cừu dùng để dệt thảm.

1. YÊU CẦU KỸ THUẬT

Thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật của len mọc dùng để dệt thảm phải theo đúng quy định trong bảng 1.

Bảng 1

Tên gọi các chỉ tiêu	Mức			
	Nguyên liệu A		Nguyên liệu B	
	Loại 1	Loại 2	Loại 1	Loại 2
1	2	3	4	5
1. Chiều dài vòng guồng, tính bằng cm	160 ± 10		160 ± 10	
2. Khối lượng mỗi con len, tính bằng g	160 ± 16		160 ± 16	
3. Chỉ số sợi, tính bằng mg	$4 + 0,5$ $- 0,2$	$4 \pm 0,5$	$4 + 0,5$ $- 0,2$	$4 \pm 0,5$
4. Tỷ lệ không đều về chỉ số, tính bằng phần trăm, không lớn hơn	10	15	10	15
5. Độ bền kéo đứt, tính bằng kg/10 sợi, không nhỏ hơn	4,5	2,5	3,5	2,5
6. Độ sần tính bằng vòng/cm	130 ± 14	130 ± 20	130 ± 14	130 ± 20
7. Tỷ lệ không đều về độ sần, tính bằng phần trăm không lớn hơn	12	20	12	20

Bảng 1 tiếp theo

1	2	3	4	5
8. Hàm lượng chất béo khi sản xuất tính bằng phần trăm không lớn hơn	2,6	3,0	3,2	3,5
9. Độ ẩm quy định tính bằng phần trăm	17	17	16	16

1.2. Thông số kích thước và yêu cầu kỹ thuật của len thành phẩm để dệt thảm phải theo đúng quy định trong bảng 2.

Bảng 2

Tên gọi các chỉ tiêu	Mức			
	Nguyên liệu A		Nguyên liệu B	
	Loại 1	Loại 2	Loại 1	Loại 2
1. Chiều dài vòng guồng, tính bằng cm	160 ± 10			
2. Khối lượng mỗi con len, tính bằng g	160 ± 10			
3. Độ bền kéo đứt, tính bằng kG/10 sợi không nhỏ hơn	4,0	2,0	3,0	2,0
4. Hàm lượng chất béo, tính bằng phần trăm khi sản xuất không lớn hơn	2,0	2,5	2,6	3,0
5. Độ ẩm quy định tính bằng phần trăm	17	17	16	16
6. Độ bền màu tính bằng cấp, không dưới	4	3	4	3

1.3. Các chỉ tiêu khuyết tật bề mặt của len mộc và len thành phẩm phải đúng quy định trong bảng 3.

Bảng 3

Tên gọi các khuyết tật:	Mức	
	Loại 1	Loại 2
1. Loang màu với thâm nền và thâm hoa	Không cho phép Cho phép loang vừa	Loang vừa
2. Đốm màu	Không quá 4 đốm trong 160g	Không quá 8 đốm trong 160g
3. Đốm dầu bần	Không quá 4 đốm trong 160g	Không quá 8 đốm trong 160g
4. Quả sần, quả lở	Không quá 10 vòng trong 160g	Không quá 20 vòng trong 160g
5. Bết xù	Không cho phép	Bết xù vừa
6. Rối	Không cho phép	Không cho phép
7. Mối nổi	Không quá 10 trong 160g	Không quá 15 trong 160g

1.4. Khi đánh giá các chỉ tiêu, phải dùng mẫu đã được các bên đồng nhất để so sánh.