

MỰC IN ROTATY-TYPO (in báo)
Yêu cầu kỹ thuật
TCVN
2278 - 78

Чернила для печатания
технические требования

Ink for print rotati tipo
Requirement technical

Có hiệu lực
từ 1-1-1979

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho mực in rotaty — typo sản xuất từ các loại bột màu và dung môi.

2. Các chỉ tiêu chất lượng của mực in rotaty — typo phải theo đúng những quy định trong bảng.

Tên gọi các chỉ tiêu	Mức	
	Màu đen	Các màu khác
1. Màu sắc	Theo mẫu	Theo mẫu
2. Độ mịn tính bằng micromet không được lớn hơn	15	16
3. Độ nhớt xác định trên nhớt kế Bz — 4, tính bằng giây, đo ở $25^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$, khi pha mực trong dầu diezen với tỷ lệ 7:3	50 — 55	50 — 55
4. Thời gian khô trên giấy thử theo TCVN 2087 — 77 tính bằng giờ không được lớn hơn	6	6
5. Độ thấm đều mặt sau trên giấy in typo số 1	Theo mẫu	Theo mẫu

3. Cách lấy mẫu, phương pháp thử, bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản phải theo đúng các TCVN 2081-77 ÷ 2089-77.