



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

THẨM CÓI

TCVN 3737 - 82 + TCVN 3738 - 82

Cơ quan biên soạn:

Tổng Công ty xuất nhập khẩu thủ công
mỹ nghệ – Bộ Ngoại thương

Cơ quan đề nghị ban hành:

Bộ Ngoại thương

Cơ quan trình duyệt:

Cục Tiêu chuẩn – Đo Lường – Chất Lượng
Nhà nước – Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Cơ quan xét duyệt và ban hành:

Ủy ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước

Quyết định ban hành số 201/QĐ ngày 27 tháng 9 năm 1982

THẢM CÓI XE XUẤT KHẨU
Yêu cầu kỹ thuật

Экспортные циновки из
крученого камыша
Технические требования

Twisted seagrass
carpet for export
Technical requirements

TCVN
3737 — 82

Có hiệu lực
từ 1-1-1983

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho thảm sản xuất từ cói xe và thảm sản xuất từ cói xe lắn cói chẽ.

2. Nguyên liệu dùng để sản xuất thảm cói xe phải đảm bảo các yêu cầu sau:

Dây cói xe làm từ cói chẽ cùng loại, tương đối đồng màu. Dây cói xe phải xoắn đậu, ít nhất 11 vòng trên 10cm, không được xoắn tròn ốc, đường kính từ 0,28 đến 0,3cm.

Sợi dây xe làm từ dây bẹ hoặc dây ngàm. Dây bẹ dùng để xe sợi đơn, độ xoắn ít nhất 6 vòng trên 10cm. Đường kính sợi dây xe phải đạt 0,15 - 0,20 cm.

3. Kiểu cách kích thước và màu sắc theo sự thỏa thuận giữa bên mua và bên bán.

4. Chiều dài và chiều rộng của thảm cho phép sai số $\pm 1\%$

5. Mật độ sợi ngang

Thảm xe sợi dọc bằng dây phải có ít nhất 38 sợi cói trên 10cm.

Thảm xe sợi dọc bằng cói xe phải có ít nhất 36 sợi cói trên 10 cm

Thảm sợi chẽ lắn sợi xe phải có ít nhất 50 sợi cói chẽ và sợi cói xe trên 10cm.

6. Mật độ sợi dọc

Thảm xe sợi dọc bằng dây phải có 8 sợi trên 10 cm.

Thảm xe sợi dọc bằng cói xe phải có 7 sợi trên 10 cm.

7. Hai sợi dọc ngoài bằng dây dùng để bắt biên phải lớn hơn các sợi dọc bên trong, sợi ngoài cùng lớn hơn sợi kề nó. Biên thảm phải bắt chặt, khít và thẳng. Thảm xén biên phải xén cách vòng khuy biên không quá 0,3cm, không được xén phạm

vào vòng khuy biên.

8. Ghim biên ngang phải sâu ít nhất 5cm, đường ghim và biên ngang đều phải thẳng không được lồi lõm. Chiều dài của biên ngang được phép nhỏ hơn chiều ngang thảm không quá 1,5cm

9. Mặt thảm phải phẳng, mỗi nỗi không được chùng, không lộ rõ trên mặt thảm và không tập trung nhiều ở cùng một chỗ.

10. Trong cùng một tấm thảm mẫu phải tương đối đồng đều, những vết thảm hoặc khác mẫu tự nhiên của cối không được tập trung nhiều ở một chỗ, hoặc không tạo thành vết dài. Thảm nhuộm mẫu phải đúng mẫu, không được loang lỗ rõ rệt. Thảm in hoa đường nét hoa tiết phải rõ, không hoen ố phai nhòa.

11. Thảm không được ẩn mốc mục ải, thura rǎo.