

TCVN

T I E U C H U A N V I E T N A M

TCVN 5899 - 1995/SĐ 1 : 2000

SỬA ĐỔI 1 CỦA TCVN 5899 - 1995

GIẤY VIẾT

Amendment of TCVN 5899 - 1995
Writing papers

HA NỘI - 2000

Sửa đổi 1 của TCVN 5899 - 1995

Giấy viết

Amendment 1 of TCVN 5899 - 1995

Writing papers

1 Phạm vi áp dụng

Sửa đổi 1 này qui định việc sửa đổi chỉ tiêu độ hút nước của giấy viết trong TCVN 5899 - 1995.

2 Nội dung sửa đổi

Trang 3, bảng 1, chỉ tiêu thứ 3 sửa lại như sau :

Tên các chỉ tiêu	Mức	Phương pháp thử
3. Độ hút nước $cobb_{60}$, g/m ² , không lớn hơn	30	ISO 535 - 1991