

Việt nam dân chủ cộng hòa Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước Viện Tiêu chuẩn	<b>GỖ TRÒN</b> <b>LÀM BẢN BÚT CHÌ</b> Yêu cầu kỹ thuật	TCVN 1760 - 75
		Nhóm O

1. Gỗ tròn để làm bản bút chì phải tươi và còn vỏ. Trường hợp bị mất vỏ nhưng gỗ vẫn tươi chưa bị khô mục và đảm bảo phẩm chất như quy định ở điều 2, vẫn được chấp nhận.

2. Khuyết tật của gỗ tròn dùng làm bản bút chì phải theo đúng quy định trong bảng dưới đây:

Tên khuyết tật	Cách tính	Giới hạn cho phép của khuyết tật	
		Loại A	Loại B
1	2	3	4
1. Mắt	- Đường kính mắt dưới 1 cm không tính. - Đường kính mắt so với đường kính cây gỗ chỗ đó không được quá	10%	30%
a) Mắt sống	- Số lượng mắt trên 1m dài thân cây gỗ không được quá	1 cái	3 cái
b) Mắt bị hư hỏng, Mắt chết và mắt dò	- Số lượng mắt trên 1m dài thân cây gỗ không được quá - U bấu tính như mắt	không cho phép	1 cái

Nhà máy gỗ Cầu Đường  
 Bộ Công nghiệp nhẹ  
 biên soạn

Ủy ban khoa học và  
 kỹ thuật Nhà nước  
 duyệt y ngày 26-12-1975

Có hiệu lực  
 từ 1-1-1977

(tiếp theo)

1	2	3	4
2. Mọc a) Mọc ngoài (tập trung hay rải rác)  b) Mọc trong mục ruột và rỗng ruột	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ cho phép có 1 loại mọc</li> <li>- Chỗ dày nhất của phần mọc so với đường kính cây gỗ không được quá</li> <li>- Diện tích bề mặt bị mọc so với diện tích cây gỗ không quá</li> <li>- Đường kính phần mọc trong, mục ruột và rỗng ruột so với diện tích cây gỗ ở chỗ đó không được quá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Không cho phép</li> <li>Không cho phép</li> <li>10 %</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5 %</li> <li>30 %</li> <li>15 %</li> </ul>
3. Biến màu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biến màu xanh nhưng không mất chất gỗ thì vẫn được chấp nhận</li> </ul>	Xanh nhạt	Xanh thẫm
4. Mọt. a) Mọt rải rác  b) Mọt tập trung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường kính lỗ mọt lớn nhất không quá</li> <li>- Trên 1 m dài của thân cây gỗ số lỗ mọt không được quá</li> <li>- Không chấp nhận</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2mm</li> <li>10 lỗ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 mm</li> <li>20 lỗ</li> </ul>
5. Cong	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chỉ chấp nhận cong 1 chiều, độ cong không được quá</li> <li>- Cong 2 chiều không chấp nhận</li> </ul>	3 %	6 %
6. Nứt	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vết nứt có chiều rộng dưới 2mm không tính.</li> <li>- Số lượng vết nứt ở một đầu cây gỗ không được quá</li> <li>- Đối với vết nứt dọc và nứt ngò sao chiều dài vết nứt so với chiều dài cây gỗ không được quá</li> <li>- Đối với vết nứt vành khăn trên mặt cắt ngang chiều dài của vòng cung vết nứt không được quá</li> <li>- Độ sâu vết nứt dọc thân cây gỗ không được quá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2 vết</li> <li>10 %</li> <li>1/3</li> <li>40 cm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3 vết</li> <li>20 %</li> <li>1/3</li> <li>50 cm</li> </ul>