

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA

TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

TCVN 1759 - 75 — TCVN 1762 - 75

**GỖ TRÒN LÀM BẢN BÚT CHÌ
GỖ TRÒN LÀM GỖ DÁN LẠNG
VÀ VÁN ÉP THOI DỆT TAY ĐẬP**

HÀ-NỘI 1977

Việt nam dân chủ cộng hòa Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật nhà nước Viện Tiêu chuẩn	GỖ TRÒN LÀM BẢN BÚT CHÌ Loại gỗ và kích thước cơ bản	TCVN 1759 - 75 <hr/> Nhóm 0
--	--	-----------------------------------

Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ tròn dùng để làm bản bút chì.

1. LOẠI GỖ

Gỗ tròn dùng để làm bản bút chì gồm có bồ đề và mỡ.

- Chú thích:* — Gỗ dùng làm bút chì chủ yếu là gỗ bồ đề, nếu thiếu mới dùng thêm loại gỗ mỡ.
- Tên khoa học của các loại gỗ tra ở phụ lục 1 và 2 của TCVN 1072 - 71.

2. KÍCH THƯỚC CƠ BẢN

2.1. Đường kính

- Gỗ bồ đề có đường kính từ 17 cm trở lên;
 — Gỗ mỡ đường kính từ 25 cm trở lên.

Chú thích: Đường kính đo ở đầu nhỏ không kê vổ.

2.2. Chiều dài từ 2 m trở lên, mỗi cấp chiều dài cách nhau 0,25 m.

Nhà máy gỗ Cầu Đường
 Bộ công nghiệp nhẹ
 biên soạn

Ủy ban Khoa học và
 kỹ thuật Nhà nước
 duyệt y ngày 26-12-1975

Có hiệu lực
 từ 1-1-1977